



## No.2312- I マーロン安定度試験機

ラテックスは移送、配合・攪拌、塗工の各工程で、様々な機械的作用を受けるため、それに充分耐えうるだけの安定性を備えていることが要求されます。例えば、ラテックス塗料ではピグメントペーストとの混合攪拌及び塗装工程にて、紙加工分野では、ピグメントの配合及びコーティング工程にて、又繊維加工の分野では絞り加工の際、大きな機械的剪断力を受けます。機械的作用によってラテックス粒子に大きな運動エネルギーが付与されると、粒子は粒子間ポテンシャルエネルギー障壁を乗り越えて、接触、融着して、凝集体を形成します。加工工程で、このような凝集体が発生するとラテックスは本来の機能を発揮することができなくなります。この機械的作用に対するラテックスの抵抗力は、機械的安定性と呼ばれ、ラテックスの重要な性質の一つとなります。本機は合成ゴムラテックスの機械的安定度測定機として、一定荷重のもとでローターを回転させ剪断応力をラテックスに負荷し凝固分を発生させて、その質量を測定するものです。

主 軸 回 転	1,000±20rpm (標準) 500, 1,500, 2,000rpm (オプション)
荷 重	台秤 500N 最小目盛 5N
時 間	30分タイマー
附 属 品	ポリエチレンライナ
参 考 規 格	JIS K-6392-1995
電 源	100/110V 50/60Hz 10A
外 形 寸 法	480×590×890mm
重 量	79kg

## No.2312- II マーロン安定度試験機 (無段変速装置付)

本機は無段変速可能なサーボモータを使用し、様々な条件での測定を可能としています。また、台秤はデジタル表示式を使用し、各条件を数値化できます。

主 軸 回 転	0～2000rpm (オプション0～3000rpm)
荷 重	デジタル台秤 0～500N 最小目盛 0.2N (標準)
時 間	30分タイマー
附 属 品	ポリエチレンライナ
参 考 規 格	JIS K-6392-1995
サーボモータ	3相 200/220V 750W
電 源	単相 200/220V 50/60Hz 3A
外 形 寸 法	本体 480×590×890mm 制御箱 250×200×350mm
重 量	90kg
オ プ シ ョ ン	恒温水槽

モータ 1kw の場合は 3 相 200/220V になります。

